

Goulottes de câblage 88 en (1/43) a sans halogènes couleur gris



Description

Utilisation

• Pour le câblage d'armoires électriques et de communication, avec possibilité de montage suspendu.

Installation

- · Système robuste.
- Facilité de montage et de démontage, pas de glissement du couvercle.
- Facilité de coupe des languettes, possibilité de dérivation jusqu'à la base de la goulotte.
- · Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes.

Constitution du produit

- Matière première: U43X pour les goulottes de câblage, agrafes, agrafes de compactage, profils porte-étiquettes et supports profil porte-étiquettes. Rivets en U60X. (Voir données dans la partie Matière première).
- · Longueur: 2 m.
- · Couleur: Gris RAL 7035.
- Directive 2011/65/EU: Conforme RoHS II

Marques de qualité (1)









EN 50085-2-3: 2010 Licence nº: 030/001402

EN 50085-2-3: 2010 Licence nº: 004_1167

EN 50085-2-3: 2010 Licence no: 127979

File number E 75725 (M). Pour usage à température n'excédant pas 80°C.







Goulottes de câblage 88 en (1/43) a sans halogènes couleur gris



Homologations (1)



File number LR 86975



Goulottes Certificat d ´Approbation de type nº 05116/I1/BV



Type approval certificate TAE00003J8



Iberdrola NI 76.83.01 Goulottes pour conduction de câbles isolés en panneaux et tableaux.

Caractéristiques

EN 50085-2-3: 2010

Température minimale de stockage et de transport	-45°C
Température maximale d'usage	+90°C Cette norme ne prevoit pas d'essais avec cycles longs.
Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme.
Continuité électrique	Sans continuité.
Caractéristiques d'isolation électrique	Electriquement isolant.
Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système	Avec ouverture du couvercle d'accès sans outil.
Positions d'installation prévues	 A- Avec agrafe ou agrafe de compactage : montée dans toutes les positions y compris avec le couvercle vers le bas. B- Sans agrafe : montée sur une surface verticale ou une surface horizontale excepté dans une position couvercle vers la bas.

ANSI/UL 1565; CSA-C22.2 No. 18.5

Temperature rating	+80°C Cette norme prevoit des essais avec cycles longs.
--------------------	---







Goulottes de câblage 88 en (1/43X) sans halogènes couleur gris



EN 50085-2-3 : 2010, DIN 43659 et NF C 68102

Perforation de la base	Compatible

EN 45545-2: 2020

Réaction au feu pour application Matériel Roulant	Classification la plus exigeante : HL3 - R22
Ferroviaire	

CAPACITÉS RECOMMANDÉES

Sections utiles	• 25.20.88: 322 mm2
	• 30.30.88: 728 mm2
	• 40.20.88: 586 mm2
	• 40.30.88: 940 mm2
	• 40.40.88: 1460 mm2
	• 40.60.88: 2112 mm2
	• 40.80.88: 2886 mm2
	• 60.20.88: 870 mm2
	• 60.30.88: 1387 mm2
	• 60.40.88: 2137 mm2
	• 60.60.88: 3092 mm2
	• 60.80.88: 4225 mm2
	• 60.100.88: 5362 mm2
	• 60.120.88: 6380 mm2
	• 80.30.88: 1865 mm2
	• 80.40.88: 2874 mm2
	• 80.60.88: 4128 mm2
	• 80.80.88: 5630 mm2
	• 80.100.88: 7177 mm2
	• 80.120.88: 8572 mm2
	• 100.30.88: 2355 mm2
	• 100.40.88: 3585 mm2
	• 100.60.88: 5179 mm2
	• 100.80.88: 7110 mm2
	• 100.100.88: 9000 mm2





Goulottes de câblage 88 en (1/43X) sans halogènes couleur gris



Règlementation obligatoire

Produit sous la Directive Basse Tension 2014/35/UE

Marquage CE Conformité à la norme EN 50085-2-3 : 2010.

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

UKCA Marking Conformité à la norme EN 50085-2-3 : 2010.

Caractéristiques de la matière première U43X

- Matière première de base: Composant thermoplastique 100 % recyclé sans halogène (2)
- Contenu en halogènes s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Contenu en silicone: <0,01% (3)
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% (3)
- Rigidité diélectrique s/IEC 60243-1 : 2013: 18±5 kV/mm Epaisseur éprouvette 2,9 mm.
- Classement de comportement au feu s/NF F 16-101 : 1988: <= Classe F2
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V0
- L.O.I. Indice d'oxygène s/EN ISO 4589 : 1999 + A1 : 2006: 43±4
- Opacité des fumées Ds max s/ISO 5659-2, 25 kW/m2: < 150


Epaisseur éprouvette 2,1 mm

- Comportement face aux agents chimiques: Il résiste à l'attaque de la plupart des :
 - Huiles (minérales, végétales et paraffines)
 - Acides dilués
 - Acides gras
 - Alcools
 - Carbonates, phosphates, nitrates, sulfates et autres solutions salines
 - Hydrocarbures aliphatiques
 - Hydroxydes dilués

Toutefois, il est attaqué par la plupart des :

- Amines
- Cétones
- Phénols
- Hydrocarbures aromatiques (4)
- Essai de résistance à l'ozone s/ASTM D-1149: Sans fissures visibles à grossissement x2.
- Homologation UL: File E317944 (couleur gris)





www.unex.fr unex@unex.fr ASSISTANCE TECHNIQUE
04 78 43 69 55



Goulottes de câblage 88 en (1/43X) sans halogènes couleur gris



Caractéristiques de la matière première U60X


- Matière première de base: Polyamide 6.6 (couleur naturel et gris RAL 7035)
- Contenu en halogènes s/EN 50642: 2018: Halogen free
- · Contenu en silicone: sans silicone
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: sans phtalates
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V2
- L.O.I. Indice d'oxygène s/EN ISO 4589 : 1999: >=29
- Comportement face aux agents chimiques: Résiste à l'attaque de la majorité des:
 - Hydroxydes
 - Huiles
 - Graisses
 - Hydrocarbures
 - Acétones
 - Dissolvants chlorés

Le zinc de galvanisation peut affecter la résistance du polyamide 6.6 face aux agents agressifs (chimiques et UV). (4)

- Homologation UL: UL File E41938 EM
- Classification s/ASTM D6779 : 2003: PA 0111









Notes

- **1.** A l'exception des nouvelles références, en cours de certification pour l'obtention de la marque de qualité ou d'une homologation. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr
- 2. Valeur correspondant aux 5 dernières années, sous réserve de disponibilité.
- 3. Limite de détection pour la technique analytique appliquée.
- **4.** Les caractéristiques fournies se basent sur des essais ponctuels sur la matière première utilisée pour la fabrication de nos produits ou reflètent les valeurs généralement acceptées dans la pratique par les fabricants de matière première et que nous fournissons uniquement à titre informatif.
- * Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre assistance technique.
- ** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survenait un changement dans son contenu.

23/07/2025 16:33:33

Accédez à la dernière version du document ici: https://mkt.unex.net/oKZ4kG

