



# Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



## Description

### Utilisation

- Goulottes avec couvercle extérieur pour montage en saillie sur le mur ou le plafond pour la distribution des câbles d'énergie et de communications.
- Pour applications intérieures et extérieures. Bon comportement aux U.V. et aux intempéries. Plus de 40 ans d'expérience dans les installations extérieures.
- Compartimentage flexible pour la protection des différents circuits électriques.
- Possibilité de montage sur supports discontinus avec l'utilisation d'éclisses.

### Installation

- Montage frontal par pression du couvercle et des éléments de finition. Démontage à l'aide d'un outil.
- Les éléments de finition sont composés de deux pièces, intérieure et extérieure, permettant ainsi de retenir les câbles, d'empêcher le déplacement des couvercles lors de l'installation et de recouvrir les découpes des couvercles.
- Agrafes de maintien des câbles fournies (une agrafe tous les 0,5 m). Leur montage garantissent le degré de protection de la goulotte contre les impacts mécaniques communiqué (degré IK), le démontage des couvercles seulement à l'aide d'outil et, en montage aux intempéries, la bonne tenue du couvercle.
- Longueur 3 m pour l'ensemble des dimensions, et également disponible en 2 m pour les dimensions les plus courantes. Socle perforé tous les 250 mm pour simplifier le montage.
- Possibilité de protéger dans les angles les rayons de courbures des câbles de communications avec les éléments fonctionnels VDI.
- Livrée avec film de protection pour le transport et le chantier.

### Finition

- Couleur : Blanc RAL 9010.
- Homogénéité des couleurs entre la goulotte, les éléments de finition et les adaptateurs d'appareillages.
- Simplicité de mise en peinture du produit pour intégration dans l'environnement.

### Instructions de montage

- Afin de respecter les caractéristiques définies dans ce document, l'installation doit être effectuée conformément aux instructions de montage fournies sur l'emballage principal du produit et qui son aussi disponible sur le site internet [www.unex.fr](http://www.unex.fr).



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



# Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



## Marques de qualité <sup>(1)</sup>



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011  
N° Licence :  
NF004\_1218



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011  
N° Licence : 101832

## Homologations <sup>(1)</sup>



Rules for the  
Classification of Steel  
Ships  
Certificat d' Approbation  
de type n° 05116/I1 BV



NI 52.40.02  
Licence : Annexe des  
Fournisseurs. Goulottes  
: 30x40, 40x60, 60x90  
et 60x110 mm

## Profil environnemental



Compliant  
environmental product  
declaration (EPD).  
Based on ISO  
14025:2020.  
Registration number:  
UNEX-00009-V01.01-  
EN.



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



### Caractéristiques du système de goulottes

#### Matière première

Goulottes	U23X. (Voir données techniques des matières premières).
Eléments de finition et fonctionnels	U24X. (Voir données techniques des matières premières).

#### Applications

Applications <sup>(3)</sup>	Installations intérieures et extérieures.
-----------------------------	---

#### Contenu en silicone

Sans silicone	<0,01%
---------------	--------

#### Directive 2011/65/UE

RoHS II Compliant	Conforme.
-------------------	-----------

#### EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Température minimale de stockage et de transport	-45°C
Température minimale d'installation et d'usage	-25°C
Température maximale d'usage	+60°C
Degré de protection contre les impacts mécaniques <sup>(4)</sup>	IK08/IK10
Fixation de l'adaptateur pour appareillage destiné aux prises de courant	Résistance à l'extraction de 81 N
Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur de la flamme.
Continuité électrique	Sans continuité électrique.



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



### EN 50085-2-1:2006 + A1:2011

Caractéristique d'isolation électrique	Avec isolation électrique.
Degrés de protection procurés par l'enveloppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP4X. Semi-encastrée ou en saillie sur le mur ou le plafond.</li><li>• IP2X. Montée à distance du mur ou du plafond au moyen de dispositifs de fixation.</li></ul>
Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système	Couvercle d'accès du système démontable seulement à l'aide d'un outil.
Séparation de protection électrique	Avec et sans cloison de séparation de protection interne.
Positions d'installation prévues	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semi-encastrée ou en saillie sur le mur ou le plafond.</li><li>• Montée à distance du mur ou au plafond au moyen de dispositifs de fixation (Goulottes de hauteur 40 mm et 60 mm).</li></ul>
Prévention des contacts avec les liquides	Non applicable.
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Type 2 (Système de distribution).</li><li>• Type 3 (Système d'installation).</li></ul>
Tension assignée	750 V
Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profilés : 2 J à -25°C</li><li>• Pièces injectées : 0,5 J à -25°C</li></ul>

### EN 60695-2-11:2001

Résistance à une chaleur anormale : Essai au fil incandescent	Degré de sévérité : 960°C
---	---------------------------



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE  
04 78 43 69 55



## Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



### Règlementation obligatoire

#### Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

UKCA Marking	Conformité à la norme EN 50085-2-1:2006+A1:2011.
--------------	--

#### Directive Basse Tension 2014/35/UE

Marquage CE	Conformité à la norme EN 50085-2-1:2006+A1:2011.
-------------	--

### Caractéristiques de la matière première U23X

- Matière première de base: PVC
- Contenu en silicone: <0,01% <sup>(5)</sup>
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% <sup>(5)</sup>
- Rigidité diélectrique s/EN 60243-1:2013: 18±5 kV/mm  
Épaisseur éprouvette 2,5 mm.
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V0
- L.O.I. Indice d'oxygène s/EN ISO 4589:1999 + A1:2006: (Concentration %) = 52±5
- Coefficient de dilatation linéaire: 0,07 mm/°C m. <sup>(6)</sup>
- Comportement face aux agents chimiques: Les normes ISO/TR 10358 et DIN 8061 indiquent le comportement du PVC rigide face à une série de produits chimiques en fonction de la température et de la concentration.

Il résiste à l'attaque de la plupart des :

- Huiles (minérales, végétales et paraffines)
- Acides organiques et inorganiques (dilués ou concentrés)
- Acides gras
- Alcools
- Carbonates, phosphates, nitrates, sulfates et autres solutions salines
- Hydrocarbures aliphatiques
- Hydroxydes (dilués ou concentrés)

Toutefois, il est attaqué par la plupart des :

- Amines
- Cétones
- Phénols
- Hydrocarbures aromatiques <sup>(6)</sup>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



# Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



## Caractéristiques de la matière première U24X

- Matière première de base: PVC
- Contenu en silicone: <0,01% <sup>(5)</sup>
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% <sup>(5)</sup>
- Rigidité diélectrique: Isolant
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V0
- Coefficient de dilatation linéaire: 0,07 mm/°C m. <sup>(6)</sup>
- Comportement face aux agents chimiques: Les normes ISO/TR 10358 et DIN 8061 indiquent le comportement du PVC rigide face à une série de produits chimiques en fonction de la température et de la concentration

Résiste à l'attaque de la majorité des:

- Huiles (minérales, végétales et de paraffine)
- Acides (dilués ou concentrés)
- Acides gras
- Alcools
- Hydrocarbures aliphatiques
- Hydroxydes
- Solutions salines <sup>(6)</sup>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique

Goulottes de distribution 73 en **U23X** couleur blanc



### Notes

1. A l'exception des nouvelles références, en cours de certification pour l'obtention de la marque de qualité ou d'une homologation. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur [www.unex.fr](http://www.unex.fr)
2. Homologation pour le type de montage suivant: Semi-encasté ou en saillie sur le mur ou le plafond.
3. En installations extérieures et en ambiances chimiques agressives, une révision périodique de l'état de l'installation est souhaitable. En installations extérieures, un changement de couleur du matériau peut se produire mais celui-ci n'affecte pas les caractéristiques mécaniques. Afin d'absorber les dilatations causées par les changements de températures des installations extérieures, il est recommandé d'utiliser des fixations métalliques tous les 0,5m, de laisser un espace de 1cm entre les couvercles et d'installer des embouts de fermeture aux extrémités des cheminements verticaux. Dans le cas d'une mise en peinture de la goulotte, les peintures peuvent provoquer une augmentation plus importante de la température du produit lorsque celui-ci est exposé au soleil, il est alors recommandé d'utiliser la Goulotte 73 en U43X.
4. Les profilés sont certifiés par le LCIE et VDE IK10 de type 1. Le système avec profilés et composants de finition est également certifié comme IK08 de type 2 et type 3 (avec adaptateurs d'appareillages).
5. Limite de détection pour la technique analytique appliquée.
6. Les caractéristiques fournies se basent sur des essais ponctuels sur la matière première utilisée pour la fabrication de nos produits ou reflètent les valeurs généralement acceptées dans la pratique par les fabricants de matière première et que nous fournissons uniquement à titre informatif.

\* Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre assistance technique.

\*\* Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survenait un changement dans son contenu.

22/04/2026 17:31:53

Accédez à la dernière version du document ici: <https://mkt.unex.net/1WESI4>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55